

Promix KSP 070

Клеевая смесь

Водостойкая, тонкослойная клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ.

Область применения:

Клеевая смесь на основе цемента с добавлением химических добавок для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ.

Модификации:

Артикул **1103** – «лето» (температура применения от +5°C до +30°C);

Артикул **1153** – «зима» (температура применения от -5°C до +10°C).

Технические характеристики:

Название параметра	Ед. изм.	1103	1153
Адгезионная прочность, не менее	МПа	0,5	0,5
Количество воды затворения на 1 кг	литр	0,18 – 0,2	0,18 – 0,2
Открытое время, не менее	мин	10	10
Время корректировки	мин	10	10
Удерживаемый вес плитки, не менее	кг	70	70
Жизнеспособность, не менее	мин	90	90
Подвижность растворной смеси	см	6 – 8	6 – 8
Толщина слоя нанесения	мм	3-10	3-10
Морозостойкость, не менее	цикл	F50	F50
Температура применения	°C	+5...+30	-5...+10
Расход сухой смеси при нанесении зубчатым шпателем 6×6 мм	кг/м ²	3,5-5	3,5-5

Подготовка основания:

Поверхность нанесения должна быть твердой, чистой и сухой. Жировые загрязнения, пыль и старые лакокрасочные покрытия следует удалить. Гладким и глянцевым поверхностям необходимо придать шероховатость - рекомендуем использовать грунтовку типа «Бетон-контакт». Сильно впитывающие поверхности необходимо обработать грунтовкой «глубокого проникновения».

Приготовление раствора:

Смесь засыпается в ёмкость с чистой водой (из расчета 4,5-5,0 литров воды на 1 мешок смеси) и перемешивается механизированным способом до получения однородной массы (около 5 минут). Раствор выдерживается 3—5 минут, после чего повторно перемешивается в течение 2—3 минут.

При использовании смеси, с модификацией «зима», рекомендуется использовать для замешивания теплую воду (+20...+40°C), перемешивать раствор дважды с паузой не менее 10 мин.

Нанесение:

Приготовленная порция раствора применяется по назначению в течение 90 минут (после добавления смеси в воду). При потере подвижности раствора (во время этих 90 минут), допустимо повторное перемешивание без добавления воды.

Клеевой раствор наносится на поверхность гладким шпателем, слоем 3-5 мм, затем окончательно выравнивается зубчатым шпателем 6×6 мм. Плитка аккуратно укладывается на раствор и равномерно вдавливается в него.

Затирка швов производится после полного высыхания плиточной кладки (24—48 ч) специальной смесью для затирки швов.

При использовании смеси, с модификацией «зима», нанесение раствора осуществлять в максимально короткие сроки. Толщина слоя раствора должна быть максимально допустимой. Дополнительно можно организовывать защитные экраны(тепляки). Укрывать место проведение работ любым теплоизоляционным материалом от ветра и других воздействий окружающей среды на несколько дней.

Расход смеси:

3,5-5,0 кг смеси на м² при использовании зубчатого шпателя 6×6 мм.

Упаковка и хранение:

Бумажные крафт-мешки по **25 кг**.Срок хранения – **12 месяцев** от даты изготовления, указанной на упаковке, в не поврежденной заводской упаковке, избегая увлажнения и резких перепадов температур в крытых складских сухих (влажность воздуха не более 60%) помещениях.

Меры безопасности:

Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте очки и защитную одежду.